

**Krono**  
Original<sup>®</sup>  
High Quality  
Made by Kronospan


organic  
**CLASSIC 12**  
waterproof

**O.R.C.A.**<sup>®</sup>  
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY


## Tehnički list

Podovi s ORCA tehnologijom zaštite od vlage, Razina upotrebe prema EN 13329:23/33 - AC5


DIMENZIJA				
dimenzija	debljina (d)	12 ± 0,50 mm · dmax - dmin ≤ 0,50 mm		
	duljina	1288 ± 0,50 mm		
	širina (b)	195 ± 0,10 mm · bmax - bmin ≤ 0,20 mm		
profil	duga strana	twin clic+	kratka strana	1 clic 2go pure+
utor	duga strana	v-utor	kratka strana	v-utor



Teška domaća uporaba



Teška komercijalna uporaba



30 YEARS\*

TOLERANCIJA		
kvadratura	EN 13329	≤ 0,20 mm
ravnomjernost	EN 13329	≤ 0,30 mm
otpornost na mikro ogrebotine	EN 13329	≤ MSR-B2
ravnost poprečno	EN 13329	konkavno: ≤ 0,15% · konveksno: ≤ 0,20%
duljina ravnosti	EN 13329	konkavno: ≤ 0,50% · konveksno: ≤ 1,00%
praznine između elemenata	EN 13329	prosječno: ≤ 0,15 mm · maksimalno: ≤ 0,20 mm
visinska razlika između elemenata	EN 13329	prosječno: ≤ 0,10 mm · maksimalno: ≤ 0,15 mm
neusklađenost		± 2 mm

TEST		
otpornost na habanje	EN 13329	AC5 (≥ 6000 o/min)
otpornost na udarce	EN 13329	mala kugla ≥ 70 mm · velika kugla ≥ 1000 mm
otpornost na mrlje	grupa 1 i 2	EN 13329
	grupa 3	
test stolice s kotačićima	EN 13329	bez promjene izgleda ili oštećenja, kako je definirano prema EN 425
učinak noge namještaja	EN 13329	nikakva oštećenja ne smiju biti vidljiva, kada se testira s tipom stopala 0
statička uvlača	EN 13329	≤ 0,05 mm
postojanost na svjetlost	EN 13329	siva skala ≥ 4 kod plave vune stupnja 6
dimenzionalne varijacije nakon promjena relativne vlažnosti	EN 13329	uzdužno ≤ 0,9 mm · poprečno ≤ 0,9 mm
čvrstoća zaključavanja	EN 13329	duljina ≥ 1 kN/m · širina ≥ 2 kN/m
površinska čvrstoća	EN 13329	≥ 1,25 N/mm <sup>2</sup>

OKOLIŠ		
emisija formaldehida	EN 16516	klasa E1

FIZIČKO PONAŠANJE		
ponašanje pri požaru	EN 13501-1	Bfl s1
otpor klizanja	EN 13893	tehnička klasa DS
toplinski otpor	EN 12667	0,101 (m <sup>2</sup> K)/W ± 15%
toplinska vodljivost	EN 12664	0,120 W/(m*K) ± 15%
antistatičko ponašanje	EN 1815	napon tijela ≤ 2 kV

\* Za kućnu upotrebu prema uvjetima jamstva. Detaljni uvjeti jamstva: [www.krono-original.com](http://www.krono-original.com)

**kronospan**

Kronoflooring GmbH  
Mühlbacher Straße 1  
01561 Lampertswalde/Njemačka  
Tel. +49 3522 33 30 - Fax: +49 3522 33 399  
info@kronoflooring.com

Tehnički list se redovito ažurira kako bi zadovoljio nove tehnološke standarde. Ova verzija zamjenjuje sve prethodne verzije kao i one bez datuma. Ova verzija stupa na snagu nakon izrade. Verzija 02/2024